

TORAY PBT Смола «TORAYCON» Базовий полімер

Властивість	Вміст	Метод	Од. вим.	1050M
Властивість гранул	Температура плавлення		°C	224
	Об'ємна швидкість плавлення (250°C, навантаження 2160 г)	ISO1133	см ³ /10 хв	91
	Густина	ISO1183	кг/м ³	1315
	Власна в'язкість	ISO1628-1	дл/г	0,74
Механічні властивості <ISO метод>	Міцність на розрив	ISO527-1,2	МПа	60
	Видовження при розриві	ISO527-1,2	%	16
	Вплив Шарпі	ISO179	кДж/м ²	3
	Міцність на згинання	ISO178	МПа	87
	Модуль пружності при згині	ISO178	МПа	2500

Примітка:

- 1) Ці значення є типовими даними для даного продукту за певних умов випробування і не призначені для використання в якості граничних специфікацій.
- 2) Власна в'язкість за методом фенол/дихлорбензол, 1050M = 0,77 дл/г.

Toray Plastics Malaysia Sdn Bhd. (Head Office)
 2628, MK1 SPT, Lorong Perusahaan 4 FIZ, Prai, 13600, Penang, Malaysia
 Tel: 604-3988088 Fax: 604-3908975
 Email : sales.tpm@toray.com.my
 www.torayplastics.com